

Textilní zkušební ústav
Václavská 6, 658 41 Brno, Česká republika


zkušební laboratoř

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH

AZL 17/0637

ZADAVATEL: KINETIC s.r.o.
SNP 9/6
796 07 Prostějov - Držovice

VZOREK: KORTXIN 600D/64T PVC, WR
(dle údajů zadavatele) barva: 06 černá
KORTXIN 600D/64T PVC, clean
barva: 06 černá



PŘEDMĚT ZKOUŠENÍ: Stálobarevnost na světle

**PODMÍNKY POUŽITÍ
PROTOKOLU:**

Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen k předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem. Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý. K reprodukování části protokolu si musí zákazník vyžádat souhlas zkušebny, která protokol vystavila. Pokud protokol obsahuje zkoušky zajištěné na základě subdodávky, je toto v protokolu slovně uvedeno.

PROTOKOL VYSTAVIL: M. Štorková
PŘEKONTRLOVAL: Z. Drabáková
POČET STRAN: 2

M. Štorková
Z. Drabáková


**DATUM PŘIJETÍ
ZAKÁZKY:**
25.5.2017

**DATUM PROVEDENÍ
ZKOUŠEK:**
25.5. – 31.5.2017

**DATUM VYSTAVENÍ
PROTOKOLU:**
1.6.2017



☎ +420 543 426 730
☎ +420 543 426 742
🌐 <http://www.tzu.cz>
✉ azl@tzu.cz



METODIKA ZKOUŠEK:

Stálobarevnost na světle

byla provedena podle ČSN EN ISO 105-B02

- přístroj: Q-SUN, model B02 s xenonovou výbojkou chlazenou vzduchem
- postup osvětlování: metoda 2
- filtrační systém: odpovídající ČSN EN ISO 105-B02
- expoziční podmínky: A1 - normální, odpovídající mírnému pásu [efektivní vlhkost 40%, teplota černého panelového teploměru (45±3)°C]

Výsledek: číselná hodnota změny odstínu je vztažena na modrou stupnici dle ČSN EN ISO 105-B02

VÝSLEDKY ZKOUŠEK:

KORTEXIN 600D/64T PVC, WR, barva: 06 černá KORTEXIN 600D/64T PVC, clean, barva: 06 černá			
Vlastnost	zkušební metoda	měřicí jednotka	zjištěné hodnoty
<i>KORTEXIN 600D/64T PVC</i>			<i>WR</i> <i>clean</i>
Stálobarevnost na světle	ČSN EN ISO 105-B02	stupeň modré stupnice	změna odstínu
			4-5 4-5

Renata Čermáková
zástupce vedoucího zkušební laboratoře

